



GŁADŹ WAPIENNA 660

Известковая шпатлевка

Область применения:	Известковая шпатлевка Мелкозернистый шпатлевочный раствор в виде сухой смеси заводского изготовления минеральных вяжущих, минеральных заполнителей и добавок, улучшающих эксплуатационные свойства. Раствор предназначен для ручного выполнения исключительно гладких тонкослойных шпатлевок на грунтовочных цементных, цементно-известковых штукатурных покрытиях и т.п. Для внутренних работ
Основные свойства:	Водонепроницаемая Высокая адгезия Белая
Состав:	<ul style="list-style-type: none"> • Гидратная известь • Минеральные заполнители • Модифицирующие добавки
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Подготовка основания:	Основание под штукатурку должно быть прочным, жестким, не изменяющим форму, а также ровным, чтобы не пришлось выравнивать плоскость излишне толстыми слоями шпатлевки. Основания должны быть очищены от пыли, сажи, жиров, грязи, антиадгезионных средств, красок и т.п. Основания сильно и неравномерно впитывающие, а также пылящие основания загрунтовать средством TIEFGRUND LMF 301.
Типы оснований:	<p>Штукатурка цементно-известковая: загрунтовать Tiefgrund LMF 301</p> <p>Бетоны, железобетоны: загрунтовать GRUNT POD GŁADZIE 306</p> <p>Штукатурка гипсово-известковая: загрунтовать GRUNT POD GŁADZIE 306</p>
Приготовление смеси:	Сухую смесь развести соответствующим количеством чистой холодной воды, перемешивая вручную или механически с помощью миксера до получения однородной массы. Время механического перемешивания должно составлять 2 - 3 минуты. Замесив первую партию раствора, нужно проверить ее консистенцию. При необходимости можно корректировать количество добавляемой воды. Установленную пропорцию затворения водой рекомендуется записать, чтобы следующая партия раствора была приготовлена в точно такой же пропорции. Затвердевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим материалом.
Нанесение:	Раствор равномерно накладывается на оштукатуренную поверхность и выравнивается с помощью металлической гладилки или шпателя. Окончательное выравнивание поверхности производить войлочной или губчатой теркой сразу после начала застывания. Оштукатуренные помещения необходимо вентилировать, однако необходимо избегать сквозняков, а также слишком быстрого высыхания раствора. В случае необходимости, штукатурку периодически следует увлажнять чистой водой.



GŁADŹ WAPIENNA 660

Известковая шпатлевка

Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Упаковка Количество единиц упаковки на паллете	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg, 42 ЕН/Pal.

Technische Daten

Расход	ок. 1,25 кг/м ²
Фракция заполнителя	0 - 0,5 мм
Время пригодности к применению после затворения водой	ок. 3 часов
Толщина шва	до 3 мм
Насыпная плотность	ок. 1,0 г/м ³

Примечание:	<p>Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.</p> <p>Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.</p> <p>При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.</p> <p>Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменные рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.</p> <p>момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.</p>
--------------------	--